

REVESTIMIENTOS Venezia

Sitex

Base Niveladora
Multipropósito
USO INTERIOR Y EXTERIOR



**En tus manos, imaginación
sin límites.**

Para para nivelar distintos tipos de
superficies
Aplicable en interiores e ideal en exte-
riores.



Descripción general del producto:

Base Niveladora Multipropósito, es un producto diseñado específicamente para nivelar distintos tipos de superficies en variadas situaciones, de modo tal de brindarle las soluciones necesarias de acuerdo al propósito que requiera. En paramentos de revoques con desniveles o imperfecciones menores a 1 mm, el material viene listo para usar. Si se encuentra en una situación de emparejar/ reparar desniveles u oquedades mayores, se puede combinar con cemento portland obteniendo una masa de gran facilidad de aplicación y ductilidad, capaz de cubrir un amplio espectro de propósitos con los que habitualmente se encuentre en su hogar o bien en una obra en ejecución. Aplicable en interiores e ideal en exteriores.

USOS:

- Como material de nivelación para defectos menores
- En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores pequeños: 2-4 mm tanto sobre revoques como hormigones
- En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores medios: 4-6 mm tanto sobre revoques como hormigones
- Como base niveladora para colocación de pisos microcemento alisado polimérico MICROKIT

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS:

Dependerán de la aplicación en particular que se deba realizar. Pueden incluir:

- Espátula metálica.
- Llana metálica.
- Mezclador tipo trompito o mezclador de taladro.
- Fratás de pino madera blanca.
- Fieltro de espuma.
- Cuchara de albañil.

HERRAMIENTAS



m²

CONSUMO

Desniveles menores a 1mm
20 a 25 m² x mm de esp.

Desniveles de 2 a 4 mm
25 a 35 m² x mm de esp.

Desniveles de 4 a 6 mm
30 a 40 m² x mm de esp.

Microkit
40 a 50 m² x mm de esp.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Como condición básica para cualquier caso, las superficies deben estar firmes, libres de polvo, zonas flojas, rajaduras estructurales, grasitud, hongos o verdín.

En sustratos porosos o muy absorbentes, es necesario mojar ligeramente la superficie previo a aplicar el producto mezclado con cemento. Para el caso de usar directamente el material para nivelar, en sustratos porosos, fijar previamente.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Base Niveladora Multipropósito, es un producto que viene listo para usar, al cual solo debe añadirse, eventualmente, cemento Portland de acuerdo al propósito que se tenga de uso. Ver tabla.

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

IMPORTANTE:

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel: 0 800 333 0160

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses. Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

El cemento debe adicionársele a la base, con agitación continua, hasta su homogeneización completa, libre de grumos. De ser necesario puede incorporarse pequeñas cantidades de agua adicionales para ajuste de consistencia.

IMPORTANTE: una vez realizada la mezcla con cemento Portland, no se lo puede conservar para futuras aplicaciones, debiéndose utilizar en el momento.

APLICACIÓN:

- En morteros para nivelación de paramentos defectuosos, en muy bajos espesores: Debe mojarse la superficie solo en aquellos casos donde la misma sea muy porosa y / o floja. En sustratos firmes, como morteros realizados con AD-1, sistemas monocapa de mercado, o bien morteros del tipo 5-1-1 (arena-cal hidráulica-cemento Portland) humedecer suavemente la misma. Aplicar con llana metálica una capa de producto en un espesor que oscilara entre 1 y 2 mm. Para eliminar posibles imperfecciones, se puede repasar de forma inmediata con un fieltro de espuma o fratás, de modo adecuado a tal fin.
- En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores pequeños, 2-4 mm: (3-1-0,1 Base Niveladora- Cemento y agua) a 3-tres- volúmenes de Base Niveladora Multipropósito, incorporar con mezcla continua, 1 volumen de cemento Portland, más 0.1 volúmenes de agua, dependiendo del grado de humedad del cemento, temperatura ambiente, etc. Mezclar bien hasta su completa homogeneización. Utilizar de igual forma que en el punto anterior.
- En morteros para nivelación de paramentos defectuosos en espesores medios, 4-6 mm: (2-1-0.2 Base Niveladora- Cemento y agua). A 2(dos) volúmenes de Base Niveladora Multipropósito, incorporar con mezcla continua, 1 (un) volumen de cemento Portland, más 0.2- 0.3 volúmenes de agua, dependiendo del grado de humedad del cemento, temperatura ambiente, etc. Mezclar bien hasta su completa homogeneización. Utilizar de igual forma que en el primer punto.
- Para nivelación de superficies previa a la aplicación de pisos con microcemento alisado polimérico MICROKIT: (1-1-0.5 Base Niveladora – Cemento y agua). A 1(un)-volumen de Base Niveladora Multipropósito, incorporar con mezcla continua, 1 (un) volumen de cemento Portland, más 0.5 volúmenes de agua, dependiendo del grado de humedad del cemento, temperatura ambiente, Mezclar bien hasta su completa homogeneización. Aplicar con llana metálica una capa de producto en un espesor que oscilará entre 1 y 2 mm para eliminar las imperfecciones, en caso de quedar imperfecciones del llaneado se puede fratar o fieltro con el objetivo de lograr una superficie lisa para la posterior colocación del MICROKIT. En caso de pisos de mosaicos o cerámicos se deberá dar una primera mano de Primer Especial MICROKIT.

IMPORTANTE: una vez realizada la mezcla con cemento Portland, no se lo puede conservar para futuras aplicaciones, debiéndose utilizar en el momento.

Base Niveladora Multipropósito se presenta en envase de 5 y 25 kg.
Primer Especial MICROKIT. Se presenta en envases de 1 y 4 lts.

Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4754 3803 - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

VERSIÓN 04
Vig. 01/09/22

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.